# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## N. CPR-ES2/0049

| | |
|---|---|
| **1\|Código de identificación única del producto-tipo** | **TECNOCOAT CP-2049** |
| **2\|Uso o usos previstos** | Recubrimiento de poliurea de dos componentes para uso previsto en impermeabilización de cubiertas y piscinas, aplicadas bajo embaldosados de cerámica. |
| **3\|Fabricante** | TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U.<br>Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-España - www.tecnopol.es - t. +34 935682111 |
| **4\|Sistemas de EVCP** | EVCP-Sistema 3 ( estanqueidad agua) |
| **5\|Norma armonizada**<br>**Organismo notificado** | EN 4891 :2012<br>LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA / Applus, N. 0370 |
| **6\|Prestaciones declaradas** | |

| Características esenciales | Prestaciones |
|---|---|
| Impermeabilidad al agua: | Sin penetración ni aumento de peso |
| Resistencia a la adherencia: | |
| inicial | 0,7 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| trans inmersión en agua | 0,6 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| tras calor | 0,7 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| tras ciclos de hielo-deshielo | 0,6 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| tras inmersión en agua con cal | 0,5 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| tras inmersión en agua clorada | 0,5 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| Capacidad de elongación de la fisura: | |
| a 23ºC | 4,19 mm |
| a -5ºC | 2,51 mm |
| a -20ºC | 1,33 mm |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **David Pont – *Technical Service Manager***

**Les Franqueses del Vallés, 22/11/2025**

*Información REACH: la información referida al artículo 31 o, en su caso, al artículo 33 del Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 y las siguientes modificaciones se indican en la Ficha de Seguridad que Tecnopol Sistemas S.L.U. pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de rendimiento actual.*

DdP en formato Pdf de acceso público en el web de Tecnopol.

| | |
|---|---|
| *Revisión 0 notas:* | *Primera edición* |



Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (España)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopol.es

| | |
|---|---|
| CE<br>0370 | **TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U., Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-España –**www.tecnopol.es |

**25**

**CPR-ES2/0049**

**EN 14891:2012**

**TECNOCOAT CP-2049**

Recubrimiento de poliurea de dos componentes para uso previsto en impermeabilización de cubiertas y piscinas, aplicadas bajo embaldosados de cerámica.

| | |
|---|---|
| Impermeabilidad al agua: | Sin penetración ni aumento de peso |
| Resistencia a la adherencia: | |
| inicial | 0,7 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| trans inmersión en agua | 0,6 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| tras calor | 0,7 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| tras ciclos de hielo-deshielo | 0,6 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| tras inmersión en agua con cal | 0,5 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| tras inmersión en agua clorada | 0,5 N/mm$^2$ *(fallo en adhesivo cerámico)* |
| Capacidad de elongación de la fisura: | |
| a 23ºC | 4,19 mm |
| a -5ºC | 2,51 mm |
| a -20ºC | 1,33 mm |

**Nota:**

TECNOPOL SISTEMAS S.L.U. proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Los valores NPD (No Performance Determined) pueden ser omitidos por la marca CE,
- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.



Finlàndia, 33 · 08520 Les Franqueses del Vallès · Barcelona (España)
(+34) 93 568 21 11 · info@tecnopol.es · www.tecnopol.es